



PISCEAN CENTURY CHEMICALS PTE LTD

Head Quarters : Singapore

No. 13 Tuas Link 1 Singapore 638589 Tel : (65) 6862 6028 (6 Lines) Fax : (65) 6862 6018

Website : www.pisceanchemicals.com

E-mail : iscean@pacific.net.sg / admin@isceanchemicals.com

PISCEAN B28KL / 04-2007

PISCEAN B28KL

PISCEAN B28KL 是一种高活性产品，属于化合液体 CELLULASE 蛋白质酵素剂，**PISCEAN B28KL** 酵素剂最好是使用在棉质织物表面除毛（抛光处理），也可以作为棉质纺织品的耐久性柔软处理剂。用这种产品处理后的纺织品具有持久的柔软性和亲水性。

PISCEAN B28KL 使用在牛仔服装，它可使牛仔布快速掉色起小花点。

PISCEAN B28KL 是环保型水溶性产品，能完全在水中溶解，不会给织物留下任何污渍，并且不对环境造成污染。

（完全符合 ECOTEX-100 需求）

产品特性：

- 外观 : 棕色液体
- 比重 : 1.10 ± 0.05
- pH 值 : 微酸 (5.0 ± 1.0)
- 气味 : 轻微
- 溶解性 : 能完全溶解于水中

建议稀释方法：

PISCEAN B28KL	10% ~ 20%
百胜防腐剂 B-22	0.1% ~ 0.3%
非离子 缓冲剂 / 渗透剂	5% ~ 10%
外理后净水	至到 100%

使用说明：

当织物进行前处理及染色后，在机器里的浴比保持在 1:10 或更少，加醋酸或柠檬酸把 pH 值调至 4.5 - 5.5，最好另加些醋酸钠或其他缓冲剂，如能增加机械性磨擦和搅动可极大的提高产品的处理效果。

在加入 **PISCEAN B28KL** 之前将温水提高至 45°C ~ 55°C，加入 **PISCEAN B28KL** 后，让机器搅动 20-45 分钟，测试样板，对比样板。

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO. : SG-1286



MEMBER OF
SINGAPORE BUSINESS
FEDERATION



PISCEAN CENTURY CHEMICALS PTE LTD

Head Quarters : Singapore
No. 13 Tuas Link 1 Singapore 638589 Tel : (65) 6862 6028 (6 Lines) Fax : (65) 6862 6018
Website : www.pisceanchemicals.com
E-mail : iscean@pacific.net.sg / admin@isceanchemicals.com

PISCEAN B28KL / 04-2007

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司

Fig 1: Relative Anti-Pilling Score of PISCEAN B28KL at pH 4.5





Fig 2: Relative Anti-Pilling Score of PISCEAN B28KL at 55 deg. cel.



重点提示:

因为所有的棉质面料的特点和处理的条件都不同, 所以在使用前需要进行事先的测试才可确定处理的时间和用量。

产品的用量: 0.1% ~ 0.2% O.W.F (依布重量) 根据所需的处理效果和所使用的条件酌量。

包装 : 30 / 220 / 1000 公斤塑胶桶。

储存 : 需要在阴凉干燥的地方, 避免阳光, 不用时, 紧盖以免污染。

运输 : 水质产品, 无易燃性, 无爆炸性, 可安全运输。



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO : SG-1286



MEMBER OF
SINGAPORE BUSINESS
FEDERATION