



百胜硅油柔软剂 WS 123E

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司

百胜硅油柔软剂 WS 123E 是一种经高乳化过程, 弱阳离子性高级硅油柔软剂。用于使针织纤维纺织物, 混纺, 及化纤梭织织物产品后处理硅特性滑软化效果。

百胜硅油柔软剂 WS 123E 在 15°C 至 50°C 的温水轻微搅拌的情况下易溶。**百胜硅油柔软剂 WS 123E** 在稀释后仍保持其清澈透明的特征。在使用前可以根据情况先用水稀释 3 至 5 倍后再使用。使用时, 切记把浴中 pH 值调至弱酸 (pH4.5 - 6.5) 情况下后添加进浴。

百胜硅油柔软剂 WS 123E 适合与大多数非或阳离子性助剂产品同浴使用。在使用前须测试其相容性。**百胜硅油柔软剂 WS 123E** 完全符合环保 ECOTEX-100 需求, 它不含 NP, APEO 及对人体有害成份。

特性:

在服装及纺织品的湿洗过程中可以达到以下效果:

- ✚ 特久的硅表面效果
- ✚ 特久的柔软效果
- ✚ 改善服装与面料的撕拉力强度
- ✚ 改善服装与面料的弹性, 可缝性, 避免缝纫针孔.
- ✚ 改善织物的抗皱性
- ✚ 与其它类型的柔软剂和硅油相比, 较少黄变度

稀释条件:

水温	:	15°C 至 50°C
pH 值	:	4.5 至 5.0
建议用量	:	稀释后 0.1g/L 至 0.3g/L
注意	:	避免高温, 高酸碱和剧烈搅拌。 避免使用含铜铁离子的水。



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO : SG-1286



MEMBER OF
SINGAPORE BUSINESS
FEDERATION



PISCEAN CENTURY CHEMICALS PTE LTD

Head Quarters : Singapore

No. 13 Tuas Link 1 Singapore 638589 Tel : (65) 6862 6028 (6 Lines) Fax : (65) 6862 6018

Website : www.pisceanchemicals.com

E-mail : piscean@pacific.net.sg / admin@pisceanchemicals.com

PISCONS WS 123E / 02-2007

- 产品特性** :
- 硅类型 : 氨基活性硅油
 - 外观 : 透明黏性溶液
 - 有效成分 : 80% ± 3%
 - 离子性 : 弱阳离子
 - 稀释物 : 冷水或温水, pH4.5 至 6.0
 - 气味 : 无特别气味
- 包装** : 120 公斤 / 200 公斤桶装
- 储存** : 避免高温及阳光晒, 紧盖储存在凉快干燥的地方。
- 储存期** : 在 25℃ 以下紧盖, 从生产日期起至少 6 个月。

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO : SG-1286



MEMBER OF
SINGAPORE BUSINESS
FEDERATION

CHINA : PISCEAN CHEMICALS (SUZHOU) PTE LTD

No. 9, Xie Tang District, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiang Su Province, China 215123.

Tel / 电话 : (86) 512-6547 2722 / 6547 3799 / 6593 3037 Fax / 传真: (86) 512-6547 0988

中国江苏省苏州市 215123, 苏州公业区斜塘分区 9 号